

Kivisillutise mördid N3



- Kivisillutise vuugimört **ROMPOX – D1**
1. Universaalne 2K-EP kivisillutise vuugimört
 2. Vuugisegu on voolav, paigaldus alates 3 mm vuugilaiusest, saab vuukida erikujulisi plaate, sobilik ka vana sillutise renoveerimiseks
 3. Kasutatav kasutuskategoorias N3: kuni 7,5 tonnise koormusega sõidukite alla,
 4. Survetugevus $25,8 \text{ N/mm}^2$, drenivõimsus $7,5 \times 10^{-4} \text{ m/s} = 2,3 \text{ l/min/m}^2$
- alternatiivtoode: **austropox HP-3**



- Kivisillutise ja plaatkatte drenimört – **ROMEX – TRASS BETTUNG**
1. Väga hea drenivõimsusega ($14 \times 10^{-5} \text{ m/s}$) . Ei tekita väljatungivaid soolasid, survetugevus $> 35 \text{ N/mm}^2$, külma- ja soolakindel
 2. Sobib kuni suurimate koormusteni (40 T)
Kivisillutise ja plaatkatte nakkekiht **ROMEX HAFTSCHLÄMME**
 1. Sisaldab polümeere. Ei tekita väljatungivaid soolasid. Külma- ja soolakindel
 2. Paigaldus ainult drenivatele kihtidele
 3. Sobib kuni suurimate koormusteni (40 T)